

OK Tigrod 5356

OK Tigrod 5356 is bij uitstek geschikt voor het lassen van aluminium-magnesiumlegeringen met 5% Mg. Is zeewaterbestendig en weerstaat beter aan scheurvorming dan de legeringen met minder Mg.

Specificaties	
Classificaties	SFA/AWS A5.10 : R5356 EN ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
Goedkeuringen	ABS : RC1 ABS : R 5356 CE : EN 13479 CWB : R5356 DB : 61.039.02 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 04665

Goedkeuringen zijn gebaseerd op fabriekslocatie. Neem contact op met ESAB voor meer informatie.

Legering Type	AlMg 5
Beschermgas	I1, I3 (EN ISO 14175)

draad samenstelling							
Mn	Si	Cr	Al	Cu	Zn	Fe	Mg
0.13	0.05	0.12	94.560	0.01	0.01	0.13	4.9